

Союз Советских
Социалистических
Республик



Комитет по делам
изобретений и открытий
при Совете Министров
СССР

О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства № —

Заявлено 08.I.1970 (№ 1395712/23-4)

с присоединением заявки № —

Приоритет —

Опубликовано 15.I.1971. Бюллетень № 5

Дата опубликования описания 5.X.1971

10-5-71
292698

JUN -5 1972

SCIENTIFIC
LIBRARY

МПК В 011-67/00
USSR
GROUP 223
CLASS 8
RECORDED

УДК 668.819(088.8)

| | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------|---|----|
| 36460T-AEF | A60-E21-F6. | /ARL08-01-70. | F3-F6. | 1 | 72 |
| SU-395712.. T23. | | | | | |
| Arinich LV Bolotnikova N Yu Kulakov PN. | | | | | |
| . arboku. | | | | | |
| B01f-67/00 (05-10-71)... | | | | | |
| *SU--292698-S. | | | | | |
| AZO DYES FOR POLYAMIDE FIBRES - STABILISED FOR STORAGE, BY TREATMENT WITH WATER OR SUR- FACTANT PRIOR TO DISPERSING.. | | | | | |
| <p>Active azo dyes of general formula D-NH-R-Cl where D is the azo dye residue free of sulpho or carboxy groups and R is -CH₂-CH₂- or 1,3,5-triazine residue, which are stable on keeping (no lumping or coagulation) are obtained if the initial paste is heated to <100°C and stirred for 1-5 hrs with water or a 1% soln. of a surface active agent prior to dispersing. This modifies the crystalline structure of the material and prevents the deterioration (agglomeration) of the dispersed material during storage.</p> | | | | | |
| 36460T | | | | | |

где D — остаток азокрасителя, не содержащий сульфо- и карбоксильных групп,
R — CH₂CH₂- или 1,3,5-триазиновый остаток.

Способ состоит в том, что исходную пасту красителя диспергируют в присутствии различных вспомогательных веществ (диспергирующих), например лигнинсульфоната натрия, на размольном оборудовании с последующим приготовлением из полученной дисперсии паст или порошков азокрасителей известным способом.

Однако при стоянии дисперсий красителей или нагревании суспензий с концентрацией красителя 10—20 г/л происходит повторная агломерация, что приводит к осаждению агломератов красителя на ткани (пятна, крапины и т. д.) и на отдельных деталях красильной машины.

Для повышения стабильности дисперсии красителя в условиях хранения и применения предложен способ приготовления выпускных форм активных азокрасителей для полиамидных волокон формулы, указанной выше. Спо-

Количество воды или водного раствора поверхностно-активного вещества должно быть достаточным для образования подвижной суспензии; применяемое количество поверхностно-активного вещества не превышает 1% по отношению к воде. Обработка проводится при температуре 50—100°C и требует обычно размешивания в течение 1—5 час.

Необходимо подчеркнуть, что положительный эффект достигнут именно благодаря указанной обработке, в процессе которой красители изменяют свою кристаллическую структуру.

Диспергирование ведут на любом размольном оборудовании, например на песочной мельнице, в присутствии таких диспергаторов, как например натриевая соль продукта конденсации сульфированного нафталина формальдегидом, липниксульфонат натрия продукт конденсации крезолформальдегидно-смоли с 2-нафтол-6-сульфокислотой или смеси.

Для получения порошков продиспергированную суспензию высушивают на распыли-

SU 0292698
JAN 1971И С А Н И Е
ИЗОБРЕТЕНИЯ

292698

Республики

Комитет по делам
изобретений и открытий
при Совете Министров
СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства № —

Заявлено 08.I.1970 (№ 1395712/23-4)


с присоединением заявки № —

Приоритет —

Опубликовано 15.I.1971. Бюллетень № 5

Дата опубликования описания 5.X.1971

JUN-5 1972

SCIENTIFIC
LIBRARY

УДК 668.819(088.8)

Авторы
изобретения Л. В. Аринич, Н. Ю. Болотникова, П. Н. Кулаков, М. М. Малафеева,
М. Я. Рыбцева и В. Н. Уфимцев

Заявитель

| | | | |
|--|--|---|----|
| 36460T-AEF. SU-395712. T23. Arinich LV Bolotnikova N Yu Kulakov PN. arboku. B011-67/00 (05-10-71)... *SU-292698-S. AZO DYES FOR POLYAMIDE FIBRES - STABILISED FOR STORAGE BY TREATMENT WITH WATER OR SUR- FACTANT PRIOR TO DISPERSING.. | A60-E21-F6. /ARL08-01-70. F3-F6. | 1 | 72 |
| <p>Active azo dyes of general formula D-NH-R-Cl where D is the azo dye residue free of sulfo or carboxy groups and R is -CH₂-CH₂- or 1,3,5-triazine residue, which are stable on keeping (no lumping or coagulation) are obtained if the initial paste is heated to <100°C and stirred for 1-5 hrs with water or a 1% soln. of a surface active agent prior to dispersing. This modifies the crystalline structure of the material and prevents the deterioration (agglomeration) of the dispersed material during storage.</p> | | | |
| 36460T | | | |

рия, на размольном оборудовании с последующим приготовлением из полученной дисперсии паст или порошков азокрасителей известным способом.

Однако при стоянии дисперсий красителей или нагревании суспензий с концентрацией красителя 10—20 г/л происходит повторная агломерация, что приводит к осаждению агломератов красителя на ткани (пятна, крапины и т. д.) и на отдельных деталях красильной машины.

Для повышения стабильности дисперсии красителя в условиях хранения и применения предложен способ приготовления выпускных форм активных азокрасителей для полиамидных волокон формул, указанной выше. Спо-

15 необходимо подчеркнуть, что положительный эффект достигнут именно благодаря указанной обработке, в процессе которой красители изменяют свою кристаллическую структуру.

20 Диспергирование ведут на любом размольном оборудовании, например на песочной мельнице, в присутствии таких диспергаторов, как например натриевая соль продукта конденсации сульфированного нафталина с формальдегидом, лигилсульфонат натрия, продукт конденсации крезоформальдегидной смолы с 2-нафтол-6-сульфокислотой или их смеси.

25 Для получения порошков продиспергированную суспензию высушивают на распыли-